



PP white TC60

SUPPORTUL DE TIPAR

Folie de polipropilenă orientată biaxial, albă, lăcuită cu caracteristici bune de tipar

Parametri tehnici:

Greutate	46	g/m ²	DIN53352
Grosime	61	μm	DIN53370
Luciu	90	%	DIN67530 60°
Opacitate	80	%	DIN53146/1

ADEZIV

Adeziv permanent cu aderența inițială și definitivă pe toate suprafețele.

Parametri tehnici:

Aderență inițială (pe sticlă)	14 N		FINAT FTM 9
Aderență 180° (pe sticlă)	13 N/AT/PT		(FINAT FTM FINAT FTM11)
Temperatura minimă de aplicare	-5°C		
Temperatura de utilizare	-40°C - +50°C		

SUPPORTUL SILICONIC

Hârtie fără lemn, pe suport glassine galben, transparentă, siliconată pe o parte

Parametri tehnici:

Greutate	61	g/m ²	ISO 536
Grosime	54	μ	ISO 534
Rezistența la rupere (longitudinală)	≥6,3	kN/m	ISO 1924-2
Rezistența la rupere (transversală)	≥3,0	kN/m	ISO 1924-2

Descrierea adezivului

Aderența inițială și permanentă excelentă pe toate suprafețele uscate, inclusiv cartonul ondulat.

Aderența excelentă și pe suprafețele racite, ușor congelate, umede și ușor contaminate cu grăsimi. Forța de aderență definitivă poate fi influențată de calitatea, temperatura și gradul de impuritate a suprafeței.

Aplicații / Recomandare

Este recomandată pentru etichetarea produselor la care rezistența la apă, ulei și chimicale este un aspect important. Recomandată și pentru completarea etichetelor informaționale tipărite în prealabil prin termo transfer.

Imprimabilitate

Imprimabilă prin majoritatea tehnicilor tipografice: flexo, tipar înalt, serigrafic sau offset; este recomandată și pentru imprimarea cu folie la cald sau pentru termo-transfer cu riboane de rasină. Pentru imprimare necesită cerneluri speciale, destinate suprafețelor fără absorbție.

Termen de garanție : 2 ani

Condiții de depozitare: 23 °C, 50 % umiditate relativă a aerului

Toate constatările și recomandările referitoare la produsele firmei Xlabel Prod SRL au la bază cunoștințele noastre cele mai bune, experiențele și testele efectuate de către noi, care în opinia noastră sunt precise, dar care nu reprezintă garanții sau asumare de răspundere din partea noastră. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările sau deteriorările apărute ca urmare a utilizării produsului contrar recomandărilor noastre. Prezenta fișă de date tehnice, abrogă toate celelalte elaborate înaintea ei și este valabilă până la revocare.