



Fluo/A1010/HG65

SUPPORTUL DE TIPAR

Hârtie colorată fluorescentă (pe o parte), fara lemn.

Parametri tehnici:

Greutate	75	g/m ²	DIN 53104
Grosime	76	μm	DIN 53105
Rezistența la rupere (longitudinală)	4,8	kN/m	DIN 53112
Rezistența la rupere (transversală)	2.6	kN/m	DIN 53112
Netezime	50-180	sec	DIN 53107
Opacitate	82	%	DIN 53146

ADEZIV

Adeziv permanent formatat cu dispersie acrilică pe baza de apă.

Parametri tehnici:

Aderență inițială (pe sticlă)	14 N	FINAT FTM 9
Aderență 180° (pe sticlă)	Rupere de hartie (RH)	FINAT FTM 1
Temperatura minimă de aplicare	0°C	
Temperatura de utilizare	-40°C - +70°C	

SUPPORTUL SILICONIC

Hârtie fără lemn, pe suport hartie pergament galben, transparentă, siliconată pe o parte

Parametri tehnici:

Greutate	61	g/m ²	ISO 536
Grosime	52	μ	ISO 534
Rezistența la rupere (longitudinală)	≥5,3	kN/m	ISO 1924-2
Rezistența la rupere (transversală)	≥2,4	kN/m	ISO 1924-2

Descrierea adezivului

Aderența inițială și permanentă excelentă pe toate suprafețele uscate, inclusiv cartonul ondulat.

Aderența excelentă și pe suprafețele ușor racite. În timpul utilizării, aderența permanentă poate fi influențată de calitatea, temperatura și gradul de puritate al suprafeței.

Aplicatie/Recomandare

Hartie de calitate superioară pentru etichete de tarifare, atenționare, avertizare și promotionale.

Termen de garanție : 2 ani

Condiții de depozitare: 23 °C, 50 % umiditate relativă a aerului

Toate constatările și recomandările referitoare la produsele firmei Xlabel Prod SRL au la bază cunoștințele noastre cele mai bune, experiențele și testele efectuate de către noi, care în opinia noastră sunt precise, dar care nu reprezintă garanții sau asumare de răspundere din partea noastră. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările sau deteriorările apărute ca urmare a utilizării produsului contrar recomandărilor noastre. Prezenta fișă de date tehnice, abrogă toate celelalte elaborate înainte de ea și este valabilă până la revocare.