



PET WHITE TC50/RP37/HD70 WHITE

SUPPORTUL DE TIPAR

Folie de PET albă, cu caracteristici bune de tipar

Parametri tehnici:

Greutate	55	g/m ²	DIN53352
Grosime	50	μm	DIN53370

ADEZIV

Adeziv permanent cu aderența inițială și definitivă pe toate suprafețele.

Parametri tehnici:

Aderență inițială (pe sticlă)	14 N		FINAT FTM 9
Aderență 180° (pe sticlă)	13 N/AT/PT		(FINAT FTM FINAT FTM11)
Temperatura minimă	-20°C		
Temperatura maximă	100°C		

SUPPORTUL SILICONIC

Hârtie fără lemn, pe suport glassine alb, transparentă, siliconată pe o parte

Parametri tehnici:

Greutate	64	g/m ²	ISO 536
Grosime	56	μ	ISO 534
Rezistența la rupere (longitudinală)	≥7.5	kN/m	ISO 1924
Rezistența la rupere (transversală)	≥2,7	kN/m	ISO 1924

Descrierea adezivului

Aderența inițială și permanentă excelentă pe toate suprafețele uscate, inclusiv cartonul ondulat.

Aderența excelentă și pe suprafețele racite, ușor congelate, umede și ușor contaminate cu grăsimi. Forța de aderență definitivă poate fi influențată de calitatea, temperatura și gradul de impuritate a suprafeței.

Aplicații / Recomandare

Este recomandată pentru etichetarea produselor la care rezistența la apă, ulei și chimicale este un aspect important. Recomandată și pentru completarea etichetelor informaționale tipărite în prealabil prin termo transfer.

Imprimabilitate

Imprimabilă prin majoritatea tehnicilor tipografice: flexo, tipar înalt, serigrafic sau uoffset; este recomandată și pentru imprimarea cu folie la cald sau pentru termo-transfer cu riboane de rășină. Pentru imprimare necesită cerneluri speciale, destinate suprafețelor fără absorbție.

Termen de garanție : 2 ani

Condiții de depozitare: 20 °C, 50 % umiditate relativă a aerului

Suprafata de aplicare	Max temp (°C)	Min temp (°C)	Aplicatii interior	Aplicatii exterior	Conditii suplimentare
Vopsea alchidică	+80	-40	X	X	D,O,F1,F2,G
Aluminiu (AL)	+80	-40	X	X	D,O,F1,F2,G
Otel inoxidabil	+80	-40	X	X	D,O,F1,F2,G
Acrilonitril Butadien Stiren	+80	-40	X	X	D,O,F1,F2,G
Polietilena	+80	-23	X	X	-
Polipropilena	+80	-23	X	X	-
Polistiren	+80	-40	X	X	D,O,F1,F2

Conditii suplimentare:

D-ocazional expuse la detergenti

O-ocazional expuse la lubrefiantii auto

F1-ocazional expuse la ulei de pacura nr.1

F2-ocazional expune la ulei de pacura nr.2

G- ocazional expuse la picături de benzina

Toate constatările și recomandările referitoare la produsele firmei Xlabel Prod SRL au la bază cunoștințele noastre cele mai bune, experiențele și testele efectuate de către noi, care în opinia noastră sunt precise, dar care nu reprezintă garanții sau asumare de răspundere din partea noastră. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările sau deteriorările apărute ca urmare a utilizării produsului contrar recomandărilor noastre. Prezenta fișă de date tehnice, abrogă toate celelalte elaborate înaintea ei și este valabilă până la revocare.