



Vellum C/A1010/HG65

SUPPORTUL DE TIPAR

Hârtie alba pentru tipar, supercalandrata, fara lemn.

Parametri tehnici:

Greutate	70	g/m ²	ISO 536
Grosime	66	μm	ISO 534
Rezistența la rupere (longitudinală)	>55	N/15mm	ISO 1924-2L&W
Rezistența la rupere (transversală)	>8	N/15mm	ISO 3781 5'
Grad de alb	91	%	ISO 4094,2469
Opacitate	88	%	DIN 53146,D65

ADEZIV

Adeziv permanent formatat cu dispersie acrilica pe baza de apa.

Parametri tehnici:

Aderență initială (pe sticlă)	14 N	FINAT FTM 9
Aderență 180° (pe sticlă)	Rupere de hartie (RH)	FINAT FTM 1
Temperatura minimă de aplicare	0°C	
Temperatura de utilizare	-40°C - +70°C	

SUPPORTUL SILICONIC

Hârtie fără lemn, pe suport hartie pergament galben, transparentă, siliconată pe o parte

Parametri tehnici:

Greutate	61	g/m ²	ISO 536
Grosime	52	μ	ISO 534
Rezistența la rupere (longitudinală)	≥5,3	kN/m	ISO 1924-2
Rezistența la rupere (transversală)	≥2,4	kN/m	ISO 1924-2

Descrierea adezivului

Aderenta initiala si permanenta excelenta pe toate suprafetele uscate, inclusiv cartonul ondulat.

Aderenta excelenta si pe suprafetele usor racite. In timpul utilizarii, aderenta permanenta poate fii nfluientata de calitatea, temperatura si gradul de puritate al suprafetei.

Termen de garanție : 2 ani

Condiții de depozitare: 23 °C, 50 % umiditate relativă a aerului

Toate constatările și recomandările referitoare la produsele firmei Xlabel Prod SRL au la bază cunoștințele noastre cele mai bune, experiențele și testele efectuate de către noi, care in opinia noastră sunt precise, dar care nu reprezintă garanțiasau asumare de răspundere din partea noastră. Nu ne asumăm răspunderea pentru modificările sau deteriorările apărute ca urmare a utilizării produsului contrar recomandărilor noastre. Prezenta fișă de date tehnice, abrogă toatecelelalte elaborate inaintea ei și este valabilă până la revocare.